

Keskkonnasõbralikud soojustusmaterjalid
looduslikust puidu kiust

**Kuivmeetodil valmistatud
puidu kiust tuuletõkkeplaat**

Tüüp UDP-A, sobib ajutiseks katusekatteks



Katuste ja seinte soojustav tuuletõkkeplaat uusehitistele ja renoveerimiseks



Kasutuskohad

Katuste kateplaat
katusekaldega $\geq 16^\circ$

Puitarindite
tuulutavate
fassaadide
tuuletõkkeplaat



- Tasakaalustatud mahumassi profiil, mis ühendab tõhusa külmakaitse talvel ja kuumakaitse suvel
- Vähendab konstruktiivsete külmasildade mõju
- Juba 35 mm paksuseid plaate saab kasutada koos STEICO puistevilladega
- Tappidega tuuletõkkeplaat vastavalt ZVDH (Katuseliidu) nõuetele
- Katuste alusplaadi tüüp: UDP-A, sobib ajutiseks katteks
- Ökoloogiline, keskkonnasäästlik ja taaskäitlemine sarnaselt puidule

STEICO UUDISKIRI

Iga 3 nädala tagant saate asjakohaseid digiuudiseid puitehitistest: jooksvad tehnilised arengud, uued ehituslahendused ja palju muud.

steico.com/
newsletter



Tarneviisid: STEICOuniversal dry

Paksus [mm]	Pikkus [mm]	Laius [mm]	Serv	Kogus/alusel tk]	Kogus / alusel [m ²]		Kaal/m ² [kg]	Aluse kaal [kg]
					Bruto	Neto (kattepin)		


Käepärased mõõdud, nt ehitusplatsil paigaldamiseks

35	2.230	600	Tapp	64	85,632	81,144	7,35	ca. 635
40	2.230	600	Tapp	56	74,928	71,001	7,20	ca. 550
60	2.230	600	Tapp	36	48,168	45,644	10,80	ca. 530
80	1.880	600	Tapp	28	31,584	29,865	14,40	ca. 465

Tehnilised andmed: STEICOuniversal dry

Toodetud ja kontrollitud vastavalt standardile	EVS-EN 13171 ja EVS-EN 14964
Plaatide märgistus	WF - EN 13171 - T5 - DS(70,-)2 - CS(10Y)200 - TR30 - WS1,0 - MU3 EN-14964-IL
Tulepüsimine vastavalt EVS-EN 13501-1	E
Deklareeritud soojusjuhtivus λ_D [W/(m·K)]	0,045 (35 mm) / 0,043 ($\geq$ 60 mm)
Deklareeritud soojustakistus R_D [(m ² ·K) / W]	0,75 (35) / 1,35 (60) / 1,85 (80) / 2,30 (100)
Tihedus [kg/m ³]	ca. 210 / ca. 180 ($\geq$ 60 mm)
Veeauru difusiooni takistustegur μ	3
s_d -väärtus [m]	0,11 (35) / 0,18 (60) / 0,24 (80) / 0,30 (100)
Lühiajaline veeimavus [kg / m ²]	$\leq$ 1,0
Soojusmahutuvus c [J / (kg · K)]	2.100
Survepinge 10% deformatsioonil σ_{10} [N / mm ²]	0,20
Survetugevus [kPa]	200
Tõmbetugevus plaadi pinnaga ristisuunas [kPa]	$\geq$ 30
Pikisuunaline õhutakistus [(kPa · s) / m ²]	$\geq$ 100
Tooraine	puidukiud, PU-vaik, parafiin
Garantii	4 nädalat
Jäätmekood (EAK/AVV)	030105/170201, käidelda puiduna ja puidipõhiste materjalidena

Märkus: Puitkiudplaate tuleb ladustada horisontaalselt, tasasel aluspinnal ja kuivas. Plaatide servi tuleb kaitsta kahjustuste eest. Kilepakend eemaldada alles kuivas keskkonnas ning säilitada kaasas olev teabeleht. Üksteise peale tohib virnastada kuni 4 kaubaalust.



Teie STEICO partner

Maaletooja:
Tervemaja OÜ
Tähe 135a, 50107 Tartu
Kadaka tee 2, 10621 Tallinn
www.tervemaja.ee

www.steico.com